

СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЗРЫВОУСТОЙЧИВЫХ, ПЕРЕМЫЧЕК **BRC-Wall**

НАЗНАЧЕНИЕ

Сухая смесь BRC - Wall предназначена для устройства перемычек с целью изоляции неиспользуемых горных выработок и выработанных пространств в угольных шахтах. Сухая смесь BRC - Wall применяется для возведения вентиляционных, водо - и пулькоупорных, взрывоустойчивых и динамически устойчивых изолирующих перемычек. С помощью сухой смеси BRC - Wall возможно устройство как врубовых, так и безврубовых перемычек. Сухую смесь BRC - Wall можно использовать для устройства рубашек, примыкающих к перемычке, негорючей крепи, заполнения пустот и куполов.



СОСТАВ

Сухая смесь для возведения изолирующих, в том числе взрывоустойчивых, перемычек BRC - Wall представляет собой полимерно - минеральную мелкозернистую смесь, полученную путём интенсивного перемешивания фракционированного песка, нескольких типов цемента и комплекса модифицирующих добавок, обеспечивающих текучесть, долговечность, высокую скорость набора прочности и водонепроницаемость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вяжущее	смесь цементов
Заполнитель	песок
Фракция заполнителя	до 0,7 мм
Расход воды для приготовления раствора	0,38 - 0,42 л. на 1 кг смеси
Время начала схватывания	не менее 4 мин
Температура поверхности и окружающей среды	+5°C...+30°C
Температура воды для затворения	+5°C...+30°C
Прочность на сжатие: в возрасте 1 суток в возрасте 3 суток в возрасте 7 суток в возрасте 28 суток	не менее 10 МПа не менее 15 МПа не менее 17 МПа не менее 31 МПа
Прочность на изгиб: в возрасте 1 суток в возрасте 3 суток в возрасте 7 суток в возрасте 28 суток	не менее 2,3 МПа не менее 3,8 МПа не менее 4,0 МПа не менее 6,2 МПа
Адгезия с углем и с породой в возрасте 28 суток	не менее 1,1 МПа

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая прочность на сжатие и изгиб
- Долговечная
- Обеспечивает быстрое возведение перемычки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ПЕРЕМЫЧЕК

Сухая смесь для возведения изолирующих, в том числе взрывоустойчивых, перемычек BRC-wall представляет собой полимерно-минеральную мелкозернистую смесь, полученную путём интенсивного перемешивания фракционированного песка, нескольких типов цемента и комплекса модифицирующих добавок, обеспечивающих текучесть, долговечность, высокую скорость набора прочности и водонепроницаемость.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ РАСТВОРА

Работы по заливке перемычки выполняют в соответствии с проектом выполнения работ и «Инструкцией для возведения изолирующих и взрывоустойчивых перемычек при использовании «Цементной смеси для возведения изолирующих, в том числе взрывоустойчивых, перемычек BRC-wall».

Перед нанесением раствора необходимо выполнить устройство задней стенки опалубки из досок (фанера, ДВП, ДСП) и частично - передней стенки. По мере заливки перемычки зашивается передняя стенка опалубки. Проектом определяется, требуется ли устройство вруба.

Для заливки перемычки используется бетононасос, разрешенный для применения в угольных шахтах.

Перед выполнение работ по заливке необходимо убедиться, что на месте выполнения работ есть необходимый запас сухой смеси, оборудование работоспособно, подключено к энергии и воде. Заливку перемычки ведут без перерыва до полного окончания работ.

Температура рабочей поверхности, окружающего воздуха и воды затворения должна быть не менее +5°C и не более 30°C. Через 1-3 сутки после окончания работ по заливке перемычки необходимо демонтировать опалубку.

РАСХОД СУХОЙ СМЕСИ

Для приготовления 1 куб.м. раствора необходимо 1300 - 1400 кг сухой смеси.

ТИП УПАКОВКИ

Поставляется в мешках с полиэтиленовым вкладышем весом 25 кг ($\pm 0,5$ кг), уложенных в биг-бег (МКР) с полиэтиленовым вкладышем по 1000 кг.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Портландцемент, содержащийся в смеси, при взаимодействии с водой образует щелочь. Избегайте попадания готового строительного раствора на кожу и слизистые оболочки. При производстве работ необходимо использовать специальные индивидуальные средства защиты (спецодежда, перчатки, респиратор и защитные очки). В случае попадания – место контакта промойте чистой проточной водой. Материал не содержит токсичных компонентов.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить строительную смесь в сухом месте при относительной влажности воздуха до 60%, температуре от -50° до +50°C. Срок хранения в таре производителя 12 месяцев со дня изготовления.